

9600 SFR X-Cure

UHS 420 ultra hiter prozorni lak

Ultra hiter prozorni lak za popolno ličarsko popravilo v samo nekaj minutah.

silco[®]

- / Samo 3 minute pri 60°C
- / Samo 50 minut pri 20°C
- / Zelo enostavno nanašanje z mešalnim razmerjem 1:1
- / Možno takojšnje poliranje po ohladitvi
- / Odlična obstojnost sijaja in UV zaščite
- / Trdilca ali aktivatorja ni potrebno dodajati v bazo

www.silco.si



9600 SFR X-Cure

UHS 420 ultra hiter prozorni lak

Mešalno razmerje 1:1

Trdilec	Standard 9650	Počasen 9670
Čas sušenja*		
20°C	~50 min	~60 min
60°C	~3 min	~5 min
IR	~3 min	~5 min
Flash-off 20°C	<5 min	<5 min
Potlife 20°C	60 min	60 min
Redčilo	Dodajanje redčila ni potrebno	

Uporaba?

Pri visokih temperaturah v kombinaciji z večjimi površinami se priporoča uporaba počasnega trdilca. Za hitra popravila najprej nanesemo tanek sloj, ki mu brez odzračevanja sledi polni zaprt nanos. Za vsa ostala popravila nanesite 2 sloja z vmesnim odzračevanjem največ 5 minut.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco.si.

Informacije o izdelku

Visoko produktiven UHS prozorni lak X-Cure karakterizira izjemno kratek čas sušenja pri 60°C (5 min) ali pri sobni temperaturi (60 min/20°C). Poliranje je mogoče takoj po ohladitvi. Kratki časi sušenja omogočajo večji obrat vozil v delavnici in zmanjšanje stroškov dela. Dodatno prinaša kratek čas sušenja brez uporabe peči tudi izjemne prihranke električne energije in energentov potrebnih za ogrevanje peči.

Pakiranje

9600 SFR X-Cure
UHS 420 ultra hiter prozorni lak

Št. Art.	Vsebina
9600-1	1 L
9600-2,5	2,5 L
9600-5	5 L

Trdilec / 9650 - 9670 UHS Hardener
UHS akrilni trdilec - mešalno razmerje 1:1

Št. Art.	Vsebina	Opis
9650-1 / 9650-2,5	1 L / 2,5 L	Standard
9670-2,5	2,5 L	Počasen